

アスベスト含有仕上塗材・下地調整塗材の概要

	塗材の種類	販売期間	石綿含有量 (%)
建築用仕上塗材	薄塗材C (セメントリシン)	1981~1988	0.4
	薄塗材E (樹脂リシン)	1979~1987	0.1~0.9
	外装薄塗材S (溶剤リシン)	1976~1988	0.9
	可とう形外装薄塗材E (弾性リシン)	1973~1993	1.5
	防水形外装薄塗材E (単層弾性)	1979~1988	0.1~0.2
	内装薄塗材Si (シリカリシン)	1978~1987	0.1
	内装薄塗材E (じゅらく)	1972~1988	0.2~0.9
	内装薄塗材W (京壁・じゅらく)	1970~1987	0.4~0.9
	複層塗材C (セメント系吹付けタイル)	1970~1985	0.2
	複層塗材CE (セメント系吹付けタイル)	1973~1999	0.1~0.5
	複層塗材E (アクリル系吹付けタイル)	1970~1999	0.1~5.0
	複層塗材Si (シリカ系吹付けタイル)	1975~1999	0.3~1.0
	複層塗材RE (水系エポキシタイル)	1970~1999	0.1~3.0
	複層塗材RS (溶剤系吹付けタイル)	1976~1988	0.1~3.2
	防水形複層塗材E (複層弾性)	1974~1996	0.1~4.6
	厚塗材C (セメントスタッコ)	1975~1999	0.1~3.2
	厚塗材E (樹脂スタッコ)	1975~1988	0.4
	軽量塗材 (吹付けパーライト)	1965~1992	0.4~24.4
建築用下地調整塗材	下地調整塗材C (セメント系フィラー)	1970~2005	0.1~6.2
	下地調整塗材E (樹脂系フィラー)	1982~1987	0.5